



Wohnraum-Lasur

Vahaemulsioon loodusliku vaigu ja linaõlivärnitsa baasil




Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	672	200	30
	Pakendi kaal	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	01	03	10
	Artikli number			
värvitu	2400	■	■	■
valge	2401	■	■	■
antiikhall	2302	■	■	
kask	2303	■	■	
tamm	2305	■	■	
moka	2306	■	■	
kirss	2307	■	■	
Toskana hall	2308	■	■	
Erivärvitoonid*	2406		■	■
Minimaalne tellimus 2,5 l				

Kulu Ca. 50-100 ml/m² ühe tööetapi kohta



Kasutusala



- Puidule sisetingimustes
- Mööblile
- Seina- ja laekatetele
- Niisketes ruumides (köögid ja vannitoad)
- Ustele
- Treppidele ja parketile, kui värvikrundina



Omadused



- Vesibaasil
- Põhineb taastuvatel toorainetel (linaseemneõli ja looduslik vaik)
- Head töötlemisomadused
- Produktiivne
- Väga hea veekindlus (helmestamise efekt)
- Vastupidav kemikaalidele: DIN 68861, 1C
- Looduslike toorainete tõttu on võimalikud toote teatud väikesed värvierinevused, mis meie kogemuste põhjal siiski ei mõjuta puitpealispindade värvumist.

Toote andmed

Sideaine	Akrülaatdispersioon
Tihedus	Ca. 1,02 g/cm ³
Viskoossus (20 °C)	200 - 500 mPa·s
Lõhn	Mahe
Läikeaste	Matt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

- [DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“](#)

Võimalikud süsteemitooted

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.
Puidu niiskus: 8–12%
- **Ettevalmistamine**
Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.
Vanad kihid põhjalikult lihvida.
Rasvane ja vaigune puit puhastada Verdünnung & Pinselreinigeriga.
Puidulihvimine liivapaberiga P 150-180.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C

Enne kasutamist korralikult läbi segada
Pealekandmine pintsliga, rulliga, pihustiga.
Pihustuspüstol: düüs 1,3 - 1,8 mm, õhu rõhk: 1,5 - 2,5 bari.
Kergevahelihv svammiga või P 240-320 ga.
Vältige läbilihvimist.
Pärast kuivamist kanda peale teine kiht.
Kanda peale ainult õhukese kihina.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni. Tumedate värvitoonide korral on ühtlase värvi saavutamiseks vaja väga põhjalikku kruntimist. Pärast treppide ja parketi värvimist tuleb lakkida Treppen- & Parkettlack'ga või teha lõplik töötlemine Hartwachs-Öl-ga. Ise süttimise oht (DGUV Informatsioon 209-046)



Ei tohi kasutada samal töökohal, kus kasutatakse nitrotselluloosi sisaldavaid lakke või peitse, koguge määratud tekstiilid (nt puhastuslapid, tööriided, tolmu kogumisnõud) tulekindlasse mahutisse ja utiliseerige tulekindlalt (vee all).

■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 2 tunni pärast
Puutekuiv: ca. 4 tunni pärast
Ületöödeldav: pärast kuivamist üle öö
Täielikult koormatav 7 päeva pärast

Praktisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures. Kuivamine sõltub puidutüübist ja aluspinna imavusvõimest.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis.
Kruntimiseks: Lahjendada ca. 25 % veega


Töövahendid/puhastamine



Akrüülharjastega pintsel, suurte pindade pintsel, mohäärull, pritsimisvahendid, põrandavärvipintsel

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga. Utiliseerige puhastusjäätisid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäätisid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksiku juhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.