



Pflege-Öl

Lahustipõhine, dekoratiivne õli terrassidele & puidust aiamööblile



Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	672	200	96
	Pakendi kaal	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	01	03	05
	Artikli number			
douglas	2645	■	■	■
värvitu	2652	■	■	■
tiikpuu	2653	■	■	■
lehis	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
eritoonid	2656		■	■


*Minimaalne tellimus 5 l

Kulu

Sõltuvalt puidu imamisvõimest 60-80 ml/m² töökäigu kohta.



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Mitte mahtuhoidvatele ja piiratud mahtuhoidvatele puitdetailidele.
- (Aia)mööblile ja puitterrassidele.
- Näiteks tiikpuust, bangkirai, massarandubast, irokost, lehisest ja ebatsuugast puidule.
- Termotöötusega puidule.
- WPC, bambuse ja resysta liikidele soovitame WPC-Imprägnier-Öl'i.

Omadused



- Vetthülgav
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Kaitseb puitu kuivamise eest.
- Pigmenteeritud variant kaitseb hallitamise eest.



- Briljantsed värvitoonid.
- Lihtne töödelda.
- Järeltöödeldav ilma lihvimiseta

Toote andmed

Tihedus (20 °C)	0,85 g/cm ³
Viskoossus (20 °C)	Väljavoolavus 17 s DIN4-mm-viskoosimeetri juures
Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures	> 17 s bei 20 °C
Leekpunkt	ca. 63 °C
Lõhn	Iseloomulik
Läikeaste	Matt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

- [DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"](#)

Võimalikud süsteemitooted

- [Holzschutz-Grund* \(2066\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%
- **Ettevalmistamine**
Et vältida puidu kuivamist, tuleks murenenud kohad paar nädalat enne maha lihvida või puhastada Holz-Tiefenreiniger´ga.
Tolm, mustus ja õhukesed vanad kihid tuleb puhastada Holz-Tiefenreiniger´ga.
Hallikad puitpinnad puhastada Holz-Entgrauer´ga.
Vetikad Grünbelag-Entferner´ga kõrvaldada.
Mädale ja sinele soodsad puidud tuleb välistingimustes töödelda enne Holzschutz-Grund´ga. (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!)

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt. +5 °C kuni maks.. +30 °C

Materjal korralikult läbi segada.
Pintsliga peale kanda.
Võimaluse korral töödelge esimese kihi pinnalekandmisel (terrassilaudu) igast küljest.
Kanda peale lasuuripintsliga, lameda harjaga või lapiga (puuvillane) kiu suunas.
Eemaldage mitteimendunud materjal max 30 minuti möödudes kuiva pintsliga või lapiga.
Peale kuivamist /ca. 12 tundi) teine kiht peale kanda.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.
Puidu parkainete poolest rikaste puiduliikide nagu tamm, punane seeder, aftseelia, sekvoia jt puhul võivad sademed põhjustada veeslahustuvate puidu koostisainete väljauhtumist. See võib tingida heleda müüritise või krohvikihi värvitooni muutust.
Värvitu ei kaitse UV-kiirguse eest (hallikaks muutumine), seega mitte kanda



ilmastikumõjudele avatud puidudetailidele (kaitsta puitu otsese päikesekiirguse, vihma ja tulle eest). Kui värvitut soovitakse kanda peale ilmastikuoludele avatud puitdetailidele, tuleb seda peale kanda mitu kihti ja regulaarselt pindu hooldada.

Murenenud kohad tuleb vähemalt kord aastas hooldusõliga üle teha.

Värvitoonid on kohandatud vastavalt puidu liigile, ent neid saab probleemideta kasutada ka teist liiki puidul. Sellisel juhul erineb värvitoon värvinäidisest.

Iseüttemise oht (DGUV teave 209-046). Ei tohi töödelda NC-d sisaldavate lakkide või plekkidega samas töökohas, koguda saastunud tekstiile (nt puhastuslapid, tööriided, tolmumahutid) tulekindlatesse jäätmemahutitesse ja utiliseerida tulekindlalt (vee all).

■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 4 tunni pärast

Üle töödeldav: ca. 12 tunni pärast

Praktisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis

Juhised

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev välistingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivahemikega.

[H_GH_1]

Töövahendid/puhastamine


Lasuurpintsel, pinnahari, lapid (puuvillased).



Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist lahusti ja pintslite puhastusvahendiga. Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 5 aastat.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 700 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.