



Color LA

- Color LA -

- Silikoonvaiguvärv -

"Ehtne" silikoonvaiguvärv kaitsva kilega vetikatest ja seentest ohustatud pindadele

Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	48	32
	Pakendi kaal	5 l	12,5 l
	Pakendi tüüp	Ämber K	Ämber K
	Pakendi kood	05	13
	Artikli number		
valge	6400	■	■
Värvitooni kolleksioon	6430	■	■
Erivärvitoonid*	6429	■	■

Kulu



u 0,2 - 0,25 l/m² iga töötuskorra jaoks

Vajalik 2 tööetappi.

Kulu võib varieeruda sõltuvalt pealispinna omadustest.

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

Kasutusala



- Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid välistingimustes
- Kandvad silikaat-, silikoon- ja dispersioonpinnakatted
- Kunstvaikkrohvid

Omadused



- vett tõrjuv $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$
- äärmiselt veeauru hajutav $s_d \leq 0,05 \text{ m}$
- ei takista karboniseerimisreaktsiooni
- pingevaene
- matt, mineraalse iseloomuga
- Madal kaduvus saastusele

Toote andmed

- Tarnetingimused



Sideaine	Madalmolekulaarne silikoonvaigu emulsioon, puhas akrülaat-dispersioon
Tihedus (20 °C)	1,45–1,53 g/cm ³ sõltuvalt värvitoonist
Viskoossus	3000 mPa·s
Pigment	Värvikindlad, leelisekindlad oksiidpigmentid
pH-väärtus	u 8,5

■ Reageerinud olekus.

Veeauru läbilaskvus	$s_d \leq 0,05 \text{ m}$
Veeneeldumistegur (DIN EN 1062-3)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Läikeaste	Matt, mineraalne olemus

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- [Primer HF \(6438\)](#)
- [Primer H \(0642\)](#)
- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Silikoonvaiguvärv LA \(0560\)](#)
- [\[reinigungsprodukte_6400\]](#)

Töö ettevalmistamine


■ Nõuded aluspinnale

Kandev, kuiv, puhas, tolmuvaba ja pragudeta
Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

■ Ettevalmistamine

Kandvad mineraalsed aluspinnad kruntida Primer H-ga.
Liivased, tugevalt nakkuvad aluspinnad kruntida Primer HF või Primer Hydro HF-ga.
Vajadusel tasandada struktuur tootega Color LA Fill.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: min +5 °C kuni max +25 °C

Materjal korralikult läbi segada.
Katta pind sobivaid töövahendeid kasutades.
Ooteaeg töötappide vahel vähemalt 6 tundi.

Töötlemisjuhised

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.
Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiiumberiga toodet.
Intensiivsete värvitoonide nagu kollane, punane jne. katvus võib pigmentide tõttu halveneda. Vajadusel kanda peale veel üks kiht.
Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.
Looge alati proovipind!



Töövahendid/puhastamine

Pintsel, suure pinna kattevahend, lambanahast rull ja õhuvaba pihustusseade




Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.
Eemaldada värvipritsmes värskes olekus veega.

Remmersi töövahendid

- **Collomix WK 90/500 S (4448)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Epoxy-Rolle (5045)**
- **Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)**

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

Kaitsmaks kaitsekihti mikrobioloogilise saaste (jallitus, vetikad) eest sisaldab biotsiidset toimeainet oktilinon (ISO), Terbutriin, tsinkpüritioon kattekihi kaitseks mikroobsete organismide eest (vetikad, hallitus jne). Järgige tingimata töötlemisjuhiseid!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 40 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksiku juhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.